

Acrisyl Kp 1,2

Informații tehnice despre produs

ÎNVELIȘ MURAL ACRIL-XILOXANIC CU EFECT COMPACT ANTIMUCEGAI ANTIALGE

ASPERITATE 1,2

SERIA 493 ACRISYL KP 1,2 - V.2024-09-24

DESCRIERE ACRISYL KP 1,2 este un înveliș mural pentru exterior, pe bază de liant acril- xiloxanic, foarte hidrofug, cu o bună permeabilitate la vapori. Prezența substanțelor minerale și a granulelor de marmură selecționate conferă un finisaj compact foarte omogen, foarte asemănător celui al tencuielilor minerale, rezistent la agresiunea agenților atmosferici. Este potrivit pentru suprafețele neregulate datorită capacității de umplere și mascare. ACRISYL KP 1,2 rezultă foarte indicat pentru intervențiile de restaurare. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura liantului: copolimer acrilic cu modificare siloxanică în emulsie apoasă

- Pigmenți și incluziuni: incluziuni minerale și granule de marmură
- Solvent: apă
- Vâscozitate: consistență păstoasă
- Granulometria granulelor: 1,2 mm
- Rezistență la substanțe bazice UNI 10795: rezistent
- Marcajul CE în baza EN 15824
- Reacție la foc EN13501: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Permeabilitate la apă în stare lichidă UNI EN 1062-3: scăzută, $w < 0,1$ kg/m²h^{0,5} - valori remarcate pe alb
- Permeabilitate la vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, $S_d < 0,14$ m - valori remarcate pe alb
- Protector pentru fațade în baza teoriei lui Kuenzle DIN 18550: $W < 0,5$ kg/m²h^{0,5} și $S_d < 2$ metri
- Rezistent la mucegai și alge conform normativei UNI EN 15457 și UNI EN 15458
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): completă de la 1 oră și 30' la 3 ore, în funcție de grosimea stratului aplicat.

ACRISYL KP 1,2

INDICAȚII DE UTILIZARE Se poate aplica pe:

- Suprafețe tratate cu înveliș termic "cappotto".
- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 sau cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Fisurile trebuie lărgite în mod adecvat și umplute cu ipsos sau produse analoage.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160, RASOMARC 9500150 conform tipologiei suportului
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de fixativ mural acrilic pe bază de apă IDROFIS 4700006 sau de fixativ mural izolan pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pentru suporturile consistente, care nu se descompun, aplicați fixativul cu putere mare de acoperire, diluabil în apă, MARCOTHERM PRIMER 4740019. Pe tencuieli foarte absorbante este posibilă hidrofugarea suportului aplicând un strat de NEPTUNUS PRIMER H 0760230 ca alternativă la

ISOMARC.

- Pe suprafețe neuniforme este posibilă aplicarea unui strat de ACRISYL GRIP seria 932 grund nivelant uniformizant acril-siloxanic.
- Aplicați ACRISYL KP 1,2 conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare. Suprafețe din beton:
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticracție fibroransant 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticracție și anticarbonat 9490120.

ACRISYL KP 1,2

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat un strat de fixativ mural izolat pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pentru suporturi consistente, care nu se descompun, aplicați fixativul cu putere mare de acoperire, diluabil în apă, MARCOTHERM PRIMER 4740019.
- Pe suprafețe neuniforme este posibilă aplicarea unui strat de ACRISYL GRIP seria 932 grund nivelant uniformizant acril-siloxanic.
- Aplicați ACRISYL KP 1,2 conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare. Suprafețe cu înveliș termic "cappotto":
- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare conform specificațiilor producătorului.
- Controlați starea de consistență a tencuielii finite, suprafața trebuie să fie consistentă.
- Aplicați un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent sau de MARCOTHERM PRIMER 4740019 fixativ diluabil cu apă cu putere mare de acoperire.
- Aplicați ACRISYL KP 1,2 conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Pentru a nu compromite realizarea optimă a caracteristicilor estetice și performanțelor produsului, se recomandă aplicarea sa în condițiile de mediu menționate și protejarea suprafețelor de ploaie și umiditate timp de aproximativ 48 de ore. În acest fel, se permite o uscare completă a produsului și o polimerizare normală, care are loc în aproximativ 10 zile.

- Pe suprafețele care pot fi udate de ploaie în termen de aproximativ 10 zile pot apărea linii verticale translucide. Acest lucru nu compromite performanța produsului și poate fi eliminat prin spălare cu apă sau în urma precipitațiilor ulterioare.

- Aplicarea pe suprafețe cu eflorescențe saline sau supuse unei umidități crescute nu garantează adeziunea produsului la suport, astfel că este necesară o intervenție preventivă de asanare a zidului cu tencuieli deumidificatoare NEPTUNUS sau cu zugrăveli ulterioare cu sistemul siloxanic SCUDOSIL.

- Protecția finisajelor anti mucegai și anti alge este de tip consumabil: eficacitatea și durata în timp sunt puternic condiționate de gravitatea expunerii climatice și ambientale, de tipologia construcției și de alegerea sistemului de aplicare.

- Diluare: gata de utilizare. Este posibil să se regleze vâscozitatea produsului adăugând maxim 1% de apă.

- Amestecați produsul înainte de aplicare.

- Unelte: drișcă de inox/plastic.

- Nr straturi: 1. Întindeți produsul pe suport în mod omogen cu ajutorul driștei de plastic și uniformizați-l înainte ca acesta să formeze o peliculă la suprafață.

- Curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după utilizare.

ACRISYL KP 1,2

- Consum indicativ: 1.8 - 2 kg/mp pe suporturi cu porozitate medie. Este

oportună realizarea unei probe practice pe suportul respectiv pentru a determina consumul. COLORAREA Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric. Produsul poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/c: vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de apă): 40 g/l (2010) Conține max.: 40 g/l VOC Nociv pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Înveliș acril-siloxanic cu efect de tencuială nedrișcuită. Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte ACRYSL KP 1,2 Seria 493 pe bază de copolimeri acril-siloxanici, în dispersie apoasă, cu incluziuni silicoase și granule de marmură de granulometrie maximă 1,2 mm. Furnizare și punere în lucru a materialului €

..... per mp.