

Allover Base

Informații tehnice despre produs

ÎNVELIȘ DECORATIV BAZĂ/ FINISAJ PENTRU PARDOSELI ȘI PEREȚI CONTINUI -

PENTRU SISTEM MONOCOMPONENTĂ ALLOVER

SERIA 892 ALLOVER BASE - V.2024-09-24

DESCRIERE ALLOVER BASE este un produs specific sub formă de pastă pentru aplicare cu spatulă, pentru realizarea atât de baze, cât și de finisaje cu aspect texturat pe suprafețe orizontale și verticale în interior. Acesta garantează o aderență directă ridicată pe substraturile de bază, precum ciment, pardoseli vechi din rășină, plăci. Produs care poate fi nuanțat cu sistem de nuanțare. INDICAȚII DE UTILIZARE Datorită caracteristicilor sale răspunde multiplelor nevoi de performanță estetică în camere de zi, băi, bucătării, restaurante, studiouri/birouri, magazine, showroom-uri, zone de wellness și poate fi folosit și pentru decorarea obiectelor de mobilier. Sistemul ALLOVER este ușor de realizat la fața locului și poate fi aplicat direct pe pardoseli din ciment, pardoseli ceramice vechi, pereți. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura liantului: copolimer acrilic cu silan în emulsie apoasă

- Solvent: apă
- Aspect: pastă tixotropică albă
- Dimensiunea max. a materiilor inerte: 0,75 mm
- Densitate UNI EN ISO 2811-1: 1,58±0,05 kg/l
- Rezistență la abraziune TABER - dimensiune H22 500 gr 200 rotații la 7 zile
<0,9 gr
- Timp de prelucrabilitate: aproximativ 40 de minute la 20 °C, UR=60%
- Timp de acoperire: după 4 ore la 20 °C, UR=60%.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la atingere după 1 oră; poate fi vopsit după 4 ore (variabil de condițiile ambientale și ale substratului). Pentru sistemele

ALLOVER:

- Clasificarea calității aerului din interior: A+
- Certificare Indoor Air Comfort: număr IAC-442-01-06
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa B fl s1

ALLOVER BASE

Se referă la un consum care nu depășește valoarea indicată și la o aplicare pe o suprafață necombustibilă.
PREGĂTIREA SUPORTULUI Consultați manualul de punere în operă ALLOVER INDICAȚII PENTRU Condițiile mediului și ale substratului: APLICARE Temperatură ambiantă: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura substratului: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea substratului: <4%

- Unelte: spatulă din oțel inoxidabil
- Straturi: între 1 și 3, în funcție de efectul dorit
- Diluare: gata de utilizare
- Uneltele trebuie curățate cu apă imediat după utilizare
- Randament: 0,6-0,8 kg/m² pe strat în funcție de substrat - 1 kg/m² în cazul

utilizării plasei din fibră de sticlă Pentru mai multe informații privind punerea în operă a sistemelor („SMART”, „FLAT”, „FLAT Fast”), consultați manualul de punere în operă ALLOVER. Mai multe informații cu privire la performanța sistemelor ALLOVER pot fi solicitate COLORAREA Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +35 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 5 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.