

Allover Top

Informații tehnice despre produs

VOPSEA DE PROTECȚIE HIDROFUGĂ PENTRU SISTEMUL MONOCOMPONENTĂ

ALLOVER

SERIA 896 ALLOVER TOP - V.2024-09-24

DESCRIERE ALLOVER TOP este protecția transparentă solubilă în apă pentru SISTEMUL ALLOVER, cu efect final semiopac. Acesta garantează o rezistență ridicată la apă, lichide calde și reci și la multe substanțe utilizate în mod normal în sectorul rezidențial și de catering. INDICAȚII DE UTILIZARE Datorită caracteristicilor sale răspunde multiplelor nevoi de performanță estetică în camere de zi, băi, bucătării, restaurante, studiouri/birouri, magazine, showroom-uri, zone de wellness și poate fi folosit și pentru decorarea obiectelor de mobilier. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura liantului: copolimer acrilic cu silan în emulsie apoasă

- Solvent: apă
- Aspect: lichid transparent
- Densitate UNI EN ISO 2811-1: $1,06 \pm 0,05$ kg/l
- Rezistență la abraziune TABER - dimensiune CS17 1000 gr 200 rotații la 7 zile:

<30 mg

- Rezistența suprafețelor la lichide reci EN 12720:2013: clasa B în decurs de 1 oră; clasa obținută conform CEN/TS 16209:2022 C

- Reg. CE 852/2004 Conform cu HACCP
- Rezistența la abraziunea provocată de roțile scaunelor de birou; EN 425:2006 potrivit cu roți moi, specifice pentru pardoseli din parchet

- Rezistența suprafețelor la căldură umedă UNI EN 12721:2013 Clasa obținută

CEN/TS 16209:2022 B

- Rezistența suprafețelor la căldură uscată UNI EN 12722:2013 Clasa obținută CEN/TS 16209:2022 C temperatură 100 °C.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la atingere după 30 de minute; poate fi vopsit

după 3 ore (variabil de condițiile ambientale și ale substratului). Suprafața poate fi supusă traficului ușor după 12 ore; trafic complet după 24 de ore; proprietăți tehnice complete după 5 zile.

ALLOVER TOP

Pentru sistemele ALLOVER:

- Clasificarea calității aerului din interior: A+
- Certificare Indoor Air Comfort: număr IAC-442-01-06
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa B fl s1

Se referă la un consum care nu depășește valoarea indicată și la o aplicare pe o suprafață necombustibilă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI Consultați manualul de punere în operă ALLOVER INDICAȚII PENTRU Condițiile mediului și ale substratului: APLICARE Temperatură ambiantă: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura substratului: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea substratului: <4%

- Unelte: perie, rolă din lână cu păr scurt.
- Straturi: 2
- Diluare: 0-15% cu apă.
- Uneltele trebuie curățate cu apă imediat după utilizare
- Randament: 7-8 m²/l în ambele straturi. Pentru mai multe informații privind

punerea în operă a sistemelor („SMART”, „FLAT”, „FLAT Fast”), consultați manualul de punere în operă ALLOVER. Mai multe informații cu privire la performanța sistemelor ALLOVER pot fi solicitate COLORAREA Produsul este disponibil în varianta incoloră. Produsul nu poate fi vopsit. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +35 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/i: Acoperitori unicomponenți cu funcție specială (pe bază de apă): 140 g/l (2010) Conține max.: 140 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.