

Antartica

Informații tehnice despre produs

VOPSEA MURALĂ DILUABILĂ CU APĂ LAVABILĂ PENTRU INTERIOR PROFESIONALĂ

OPACĂ - USCARE RAPIDĂ

SERIA 406 ANTARTICA - V.2024-09-23

DESCRIERE ANTARTICA este o vopsea lavabilă diluabilă cu apă, permeabilă la vapori, rezistentă la spălări repetate cu apă. Inodoră, cu conținut scăzut de compuși organici volatili (COV), nu conține plastifianți, permite ocuparea imediată a încăperilor vopsite. Optimizată pentru necesitățile de preparare direct pe cantier de către utilizatorii profesioniști:

- rapidă în uscare cu reducerea timpului de așteptare pentru revopsire (a da a doua mână)
- stropire redusă prin aplicarea cu trafalet sau perie, reducerea timpului de protecție și curățarea suprafețelor.
- ecranare minoră și așternerea pâslei absorbante de protecție etc.
- realizează un finisaj foarte fin, opac și uniform.

Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura Liantului: Polimeri sintetici modificați în dispersie apoasă

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Clasificare UNI EN 13300:

.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 3 .Strălucire EN ISO 2813: <5, opac .acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 36000 ± 3200 cps la 25 °C

(vâscozimetru rotațional Brookfield)

- Rezistență la spălare UNI 10560: >3000 cicluri, rezistent
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o

ANTARTICA

suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minutes; poate fi acoperit cu

straturi ulterioare după 2 ore. **INDICAȚII PENTRU** - Condiții de mediu și suport: **APLICARE** Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10% Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: rol din lână sau microfibră, pensulă, aplicator airless.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: apă
- Diluție: cu rolul primul și al doilea strat până la 15–20%; cu pensula primul strat până la 40–45%, straturile succesive până la 30%.

• În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la

aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv. **INDICAȚII DE UTILIZARE** Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. **PREGĂTIREA SUPORTULUI** Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

• În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

• Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX FIT 9670160 sau cu BETOMARC FIT 9740150 sau cu MARCOPRO 975, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă

sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolanț pigmentat. În general pe

ANTARTICA

suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanțul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- (Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de

absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare). COLORAREA Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548. ATENȚIE: pentru nuanțele derivate din baza transparentă, recomandăm o diluție maximă de 20% cu apă. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss≤25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010) Acest produs conține max.: 1 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Vopsea diluabilă opacă, lavabilă, permeabilă la vaporii de apă, inodoră, cu conținut scăzut de compuși organici volatili, nu conține plastifianți, uscarea rapidă. Aplicați, pe suprafețele pregătite dinainte, vopsea diluabilă ANTARTICA serie 406 pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, cel puțin 2 straturi în cantitățile determinate de absorbția suportului. Furnizare și punerea în lucru a materialului €..... pe mp.