

Cadoro

Informații tehnice despre produs

Vopsea decorativă pentru interior cu efect iridescent

SERIA 379 CADORO - V.2024-09-23

DESCRIERE CADORO este un finisaj decorativ pentru interioare cu efecte iridescente speciale, cu aspect mătăsos și moale la atingere, capabil să recreeze ambiente clasice și moderne. Ușor de aplicat, CADORO permite realizarea unor efecte decorative diverse, în funcție de tehnica de aplicare și fantezie, șanjante în funcție de unghiul de reflexie a luminii. Certificat Redcert²: produsul reduce consumul de resurse fosile prin utilizarea de materii prime regenerabile în lanțul valoric. INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. CARACTERISTICI TEHNICE -Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

- Pigmenți și incluziuni: incluziuni iridescente
- Solvent: apă
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

CADORO

- uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore. PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.

- În prezența mucegaiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe

prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și

denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

• Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 %

apă, cu ajutorul rolului sau pensulei pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu este recomandată utilizarea altor fonduri.

- Aplicați CADORO conform indicațiilor de aplicare.
- (Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de

absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, drișcă de inox/plastic.
- Nr. straturi: 2
- Diluție: pregătit pentru utilizare

Modalități de aplicare:

- Distribuți CADORO pe fondul uscat cu ajutorul pensulei sau driștei din plastică

sau oțel, întinzând produsul în mod uniform. După uscarea primului strat, aplicați cu drișca din plastic sau inox un strat ulterior de CADORO, cu mișcări de rotație în direcții opuse, realizând fațete bitonale.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Curățarea zidului: după cel puțin 20 de zile, cu apă.
- Consum indicativ: 4-6 mp/l în două straturi, în funcție de aspectul dorit. Acest

consum se referă la suprafețe netede și cu un grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-un test preliminar pe suportul respectiv. COLORAREA Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070), aluminiu (0170), aur (0190), bronz (0150), cupru (0160), ardezia (0180).

CADORO

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric. Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita

diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 200 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Finisaj decorativ iridescent pentru interioare. Aplicați pe suprafețe interne pregătite dinainte învelișul mural decorativ CADORO seria 379, pe bază de copolimeri acrilici în emulsie apoasă, în cel puțin 2 straturi, conform consumului indicat. Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp