

Cadoro Velvet

Informații tehnice despre produs

Vopsea decorativă cu efect catifelat pentru interior

SERIA 377 CADORO VELVET - V.2024-09-23

DESCRIERE Finisaj elegant și rafinat pentru interioare, care reproduce efectul de catifea, bogat în umbre și moale la atingere, indicat atât în ambiente clasice, de epocă, cât și în contexte moderne. Permite satisfacerea celor mai sofisticate exigențe decorative, conform fanteziei și tehnicii aplicative a zugravului. Ușor de aplicat, este prevăzut pentru aplicarea pe fond pregătit cu

DECORFOND 3880019.

Certificat Redcert²: produsul reduce consumul de resurse fosile prin utilizarea de materii prime regenerabile în lanțul valoric. INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. CARACTERISTICI TEHNICE -Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

- Pigmenți și incluziuni: incluziuni iridescente
- Solvent: apă
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o

CADORO VELVET

suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 1 oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore. PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mucegaiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat.
- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35% apă, cu ajutorul rolei sau pensulei, pentru a obține un suport omogen ideal pentru aplicare. Nu este recomandată utilizarea altor fonduri.
- Aplicați apoi CADOR VELVET conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, drișcă din plastic/inox
- Nr. straturi: 2
- Diluție: pregătit pentru utilizare
- Modalități de aplicare:
- Distribuți CADOR VELVET pe fond uscat, cu pensulă sau drișcă din plastic sau oțel, întinzând produsul în mod uniform. După uscare, aplicați un strat ulterior cu drișca din plastic sau inox, făcând mișcări de rotație în direcții opuse pentru a crea fațete catifelate.
- Consum indicativ: 3-5 mp/l la două straturi, în funcție de aspectul dorit.

Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul respectiv. COLORAREA Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. Produsul mai poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548.

CADORO VELVET

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 200 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Aplicați pe suprafețe interne pregătite dinainte finisajul decorativ cu efect catifelat CADORO VELVET seria 377, pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, în cel puțin 2 straturi, conform consumului indicat. Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.