

Marmo Antico

Informații tehnice despre produs

Finisaj mural decorativ pentru exterior și interior cu efect travertin

SERIA 960 MARMO ANTICO - V.2024-09-24

DESCRIERE MARMO ANTICO este un înveliș mural mineral decorativ pentru exterior și interior, cu o permeabilitate ridicată, care permite obținerea unui finisaj cu aspect poros și brăzdat care amintește de aspectul tipic al travertinului. MARMO ANTICO conferă suprafețelor exterioare monumentalitatea austeră, dar extrem de elegantă, a suporturilor lucrate în piatră, iar la interior unește armonia estetică cu soliditatea funcțională. MARMO ANTICO dă naștere unui înveliș cu o permeabilitate ridicată. Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

CARACTERISTICI TEHNICE -Natura liantului: var stins modificat

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-07)
- Solvent: apă
- Granulometrie maximă a pudrei de marmură: 0,7 mm
- Vâscozitatea preparatului: consistență păstoasă
- Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, $S_d < 0,10$ m
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 2-3 ore; poate fi acoperit cu

straturi ulterioare după 12 ore (în funcție de grosimea aplicată). INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

- Din cauza naturii sale prevalent minerale nu se recomandă aplicarea produsului MARMO ANTICO pe zugrăveli sintetice vechi (vopsele pe bază de

MARMO ANTICO

apă lavabile cu cuarț și învelișuri plastice).

- Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe din beton deoarece, din cauza permeabilității ridicate, produsul nu are o putere protectoare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principală a degradării betonului. PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe tencuite:
- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile. Dacă

este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliante din zugrăveli vechi. Eliminați complet eventualele straturi de zugrăveli desprinse de var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele prin periere.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele nivelări ale tencuiei cu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 sau RASOMARC 9500150, în funcție de tipul suportului.

- Doar în prezența suprafețelor deosebit de fărâncioase aplicați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- În prezența fondurilor neomogene, cu zugrăveli vechi, uniformizați în mod preventiv prin aplicarea fondului de legătură MARCOSIL GRIP 9310019 sau cu fixativul hidrodiluabil cu putere mare de acoperire MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Aplicați MARMO ANTICO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Deoarece uscarea și carbonatarea produsului MARMO ANTICO, ca în cazul APLICARE tuturor produselor pe bază de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate se recomandă aplicarea la temperaturi cuprinse între +10 °C și +35 °C și la o umiditate relativă a mediului de <75% .

- Evitați aplicațiile sub acțiunea directă a soarelui.

- Expunerea suprafețelor tratate cu produse de finisare pe bază de var la agenții

atmosferici, ploaie, umiditate crescută, temperatură scăzută a mediului, poate genera fenomene de albire a finisării în timpul procesului de carbonatare. Acest fenomen poate deveni ireversibil în condiții extreme.

- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după circa 72 ore.

- Dacă suportul nu necesită un fixativ, se recomandă umezirea acestuia, pentru ca zidul să nu absoarbă în mod excesiv apa conținută în liant.

- Unelte: drișcă inox.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluție: pregătit pentru utilizare.

Modalități de aplicare:

- Aplicați o nivelare de fond pentru a uniformiza suportul;
- După 12 ore aplicați un strat ulterior de produs pentru a obține grosimea adecvată;
- După ce produsul aplicat începe să se întărească, aplicați cantități mici de produs, ud pe ud, comprimând suprafețele și compactându-le pentru a umple porozitățile.

MARMO ANTICO

- Răzuți suprafața cu lama uneltei, având grijă să mențineți ustensila perpendicular pe suprafață, pentru a realiza vinele produsului MARMO

ANTICO.

- Neteziți apoi produsul pentru a compacta suprafața.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 2,5-3 kg/mp în 2 straturi. Consumul respectiv se referă la

suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul în cauză. COLORAREA Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie, utilizând doar paste colorante pe bază de oxizi. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 30 g/l VOC Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Înveliș mural mineral decorativ pentru exterior/interior cu efect de travertin Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte învelișul mural mineral decorativ MARMO ANTICO seria 960, pe bază de var stins, în cel puțin 2 straturi. Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.