

Paeninsula Ultramatt

Informații tehnice despre produs

Finisaj decorativ ultraopac pentru interior

SERIA 346 PAENINSULA ULTRAMATT - V.2024-09-23

DESCRIERE Finisaj decorativ pentru amenajări interioare și personalizarea spațiilor și încăperilor interioare conform celor mai moderne stiluri și tendințe. Finisajul opac exclusiv "ultramatt" cu aspectul uniform și elegant, alegerea atentă a nuanțelor, inspirată din tradiția artistică italiană, reprezintă combinația perfectă pentru a obține ambiente exclusiviste, moderne și la modă. Gradul înalt de acoperire și posibilitatea de eliminare a petelor, îl fac simplu de aplicat și de curățat. Inodor, fără compuși organici volatili (VOC) plastifianți și formaldehide. Clasificat A+ conform decretului ministerial francez pentru calitatea aerului în spațiile interioare. Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Conform cerințelor Reg. CE 852/2004 în materie de igienă a produselor alimentare. Certificat Redcert²: produsul reduce consumul de resurse fosile prin utilizarea de materii prime regenerabile în lanțul valoric. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura liantului: Copolimer acrilic în dispersie apoasă

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)
- Conform cu HACCP potrivit cerințelor Reg. CE 852/2004
- Raport de probă Nr.5278F2021 Biroul ASA - Treviso, conform Normei UNI

11021:2002.

- Clasificare UNI EN 13300:

.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 1 .Strălucire EN ISO 2813: 2,5 unghi 85°, foarte opac .Acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

PAENINSULA ULTRAMATT

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore. INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips-carton.
- Zugrăveli și învelișuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

- Suporturi din lemn nou sau deja vopsit.
- Suporturi din metale feroase pretratate în mod adecvat.
- Suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. ATENȚIE la tratamentul pentru aplicarea pe lemn bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor închise aplicați fondul izolan UNIMARC ANTITANNINO cod 3390019. PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe

prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjelile, crăpăturile și

denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu

BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă

sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat. În general pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pentru obținerea suprafețelor netede pe suporturi poroase și puțin uniforme, se

recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe de lemn:

- Șlefuiți cu șmirghel pentru a elimina fibrele de lemn în relief și marginile ascuțite.

- Eliminați eventuale straturi de vopsele vechi exfoliate și conferiți asperități

PAENINSULA ULTRAMATT

tuturor suprafețelor vopsite în prealabil.

- Îndepărtați eventuala prezență de rășină utilizând un diluant adecvat.

- Reparați cu ipsos sintetic eventualele imperfecțiuni. Șlefuiți cu șmirghel stucaturile și eliminați pulberea.

- Aplicați pe un suport uscat și curat, vopseaua de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe din metal feros:

- Îndepărtați prin curățare mecanică sau manuală așchiile de laminare ce nu aderă perfect și eventualele urme de rugină.

- Îndepărtați eventuale straturi de vopsea puțin aderente și șlefuiți cu șmirghelul întreaga suprafață.

- Degresați suportul cu un diluant adecvat.

- Eliminați orice urmă de pulbere și murdărie.

- Aplicați, pe suportul perfect uscat, MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare:

- Îndepărtați eventuale urme de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.

- Degresați cu atenție folosind soluții alcaline potrivite sau cu diluant.

- Eliminați eventuale straturi de vopsea veche slab aderente și șlefuiți cu șmirghel întreaga suprafață pentru a-i conferi asperități.

- Eliminați orice urmă de praf și, pe suportul perfect uscat, aplicați MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807 pe zonele care prezentau urme de rugină.

- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol, pistol

Aplicarea prin pulverizare este recomandată pe suprafețele din lemn și metal, pentru obținerea unui rezultat estetic optim cu o suprafață mai netedă și uniformă.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluare: cu apă

.Pensulă, trafalet: gata de utilizare sau maxim 10% .Pulverizare: 10%.

- Pentru a îmbunătăți caracteristicile finisajului este necesar să se pregătească suprafețele perfect plane și netede.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 10-11 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la

suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză. COLORAREA Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. Produsul mai poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

PAENINSULA ULTRAMATT

DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 0,5 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Finisaj decorativ ultraopac pentru interior PAENINSULA ULTRAMATT seria 346, pe bază de rășini acrilice în soluție apoasă, se aplică pe suprafețele pregătite în prealabil în cel puțin 2 straturi folosind cantitățile cerute de gradul de absorbție al suportului. Furnitura și punerea în operă a materialului € pe mp.