

Stucco Veneziano

Informații tehnice despre produs

Finisaj decorativ lucios pentru interior

SERIA 943 STUCCO VENEZIANO - V.2024-09-24

DESCRIERE Produsul STUCCO VENEZIANO este un înveliș mural pentru interioare, care permite obținerea unui finisaj decorativ unic întrucât amintește de stucaturile prezente în vechile palate din Veneția. Chiar dacă metodele de aplicare sunt comune, produsul pus în operă este întotdeauna diferit, fiind caracterizat de nuanțe și efecte care depind de abilitățile decoratorului. Pe lângă suprafețele plane, STUCCO VENEZIANO mai poate fi aplicat pe elemente arhitectonice speciale, precum cornișe și coloane. **CARACTERISTICI TEHNICE** -Natura liantului: copolimer acrilic modificat

- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.70-1,80 kg/l.
- Vâscozitate: consistență păstoasă
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială după 3 ore, poate fi șmirluit și

acoperit cu straturi ulterioare de vopsea după 5 ore. **INDICAȚII DE UTILIZARE** Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețe din lemn compozit etc.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful “PREGĂTIREA SUPORTULUI”.

STUCCO VENEZIANO

Nu aplicați pe suporturi proaspete. **PREGĂTIREA SUPORTULUI** Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile

exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- În prezența unor suprafețe neomogene, cu prezența unor straturi vechi de vopsea, stucaturi, peticiri, uniformizați suportul cu fixativul diluabil în apă opac MARCOTHERM PRIMER Cod. 4740019.

- Aplicați STUCCO VENEZIANO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). Suprafețe din lemn masiv și stratificat:

- Curățați ușor cu glaspapir pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu stuc sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Pe suportul uscat și curat, aplicați 1-2 straturi de fond MARCONOL

ORIENTALITE 1450519.

- Aplicați apoi STUCCO VENEZIANO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- Fiți atenți la tratarea lemnului bogat în tanin precum castanul, pot apărea la suprafață pete întunecate. INDICAȚII PENTRU Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: drișcă din oțel pentru nivelarea de fond, șpacluri din oțel de diferite mărimi pentru stratul de finisare.

- Nr. straturi: 3 straturi de produs (2 straturi de fond + 1 pentru finisaj) în funcție

STUCCO VENEZIANO

de porozitatea suportului.

- Aplicați cu o drișcă din oțel unul sau mai multe straturi de produs, nivelând pentru a obține o suprafață netedă și uniformă.
- Așteptați 5 ore între o aplicare și cealaltă, curățând de fiecare dată cu hârtie abrazivă.
- Aplicați cu șpaclul din oțel stratul de finisare. Această operațiune poate fi efectuată luând cantități mici de produs și întinzându-l cu șpaclul cu mișcări rapide și hotărâte.
- După 5 minute, acesta poate fi netezit, trecând cu șpaclul de mai multe ori pe suprafață, cu mișcări semicirculare, și apăsând.
- Pentru ca finisajul să aibă un grad cât mai mare de strălucire, se recomandă șlefuirea cu o hârtie abrazivă extrem de fină (ex. M-1500) similară celei utilizate de fabricanții de caroserii, repetând apoi procedura de șlefuire cu ajutorul șpaclului din oțel.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Nu se recomandă acoperirea cu ceară sau produse similare, întrucât în timp acestea tind să anuleze caracteristicile care conferă valoare produsului.
- Consum indicativ: 1-1,4 kg/mp pentru finisare pe tencuială nedrișcuită;

0,4-0,6 kg/mp pentru finisare pe suprafețe netede precum ghips și ghips carton. COLORAREA Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de conservare: +30 °C Temperatura minimă de conservare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE(Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) STUCCO VENEZIANO conține max.: 150 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Înveliș decorativ lucios pentru interior. Pe fonduri pregătite dinainte se aplică învelișul decorativ lucios pentru interior STUCCO VENEZIANO seria 943 pe bază de copolimer acrilic modificat, în mai multe straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului și de efectul estetic dorit. Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.