

Superconfort

Informații tehnice despre produs

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ ANTICONDENS TERMOIZOLANTĂ PERMEABILĂ

ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOARE

4880888 SUPERCONFORT - V.2025-06-18

SUPERCONFORT este o vopsea diluabilă în apă pentru suprafețe murale, DESCRIERE permeabilă, pentru interioare, caracterizată printr-un coeficient scăzut de transmisie termică. Această caracteristică este conferită de prezența microsferelor speciale de sticlă. Produsul este similar vopselelor diluabile în apă normale traspirante ca aspect estetic, îmbunătățește izolarea termică a pereților, evitând astfel formarea condensului provocat de diferența de temperatură dintre aer și zid. Eliminarea condensului, cauza principală a formării mușgaiului comportă îmbunătățirea confortului habitatului. SUPERCONFORT este produsul ideal pentru protejarea suprafețelor murale în medii umede sau supuse condensului precum cele din bucătării, băi, cantine, spălătorii, etc.

- Natura liantului: Copolimer vinil-versat în emulsie.

CARACTERISTICI TEHNICE -Componente speciale: microsferă de sticlă.

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,78 \pm 0,05$ kg/l
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
- Eficacitate fungicidă UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu

straturi ulterioare după 8 ore. Poate fi aplicat pe: INDICAȚII DE UTILIZARE - Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.

- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în

SUPERCONFORT

paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI". PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX FIT 9670160 sau cu BETOMARC FIT 9740150 sau cu MARCOPRO 975, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați fixativul specific PREPARA 4710019 izolat pigmentat. În general pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați apoi produsul conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).
- Condiții de mediu și suport:
INDICAȚII PENTRU Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C APLICARE Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe straturi (cu cât este mai mare grosimea, cu atât mai bună este izolarea termică).
- Pentru a nu pierde efectul de izolat, anti-condens, nu acoperiți cu alte vopsele tradiționale.
- pentru aplicările cu pensula diluați cu 5-10% apă; pentru suporturile foarte poroase, primul strat poate fi diluat cu până la 20% apă.
- Pentru aplicările cu rolul, diluați cu 3-5% apă; întindeți produsul pe suport în

mod uniform cu pensula și lucrați pelicula câtă vreme este încă udă cu rolul din material plastic expandat pentru a obține un efect ușor texturat. Mărind diluția se obține o texturare mai puțin accentuată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 6 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi

netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză. COLORAREA Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548 (agitați manual, nu mecanic). În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

SUPERCONFORT

DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss≤25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010) Acest produs conține max.: 1 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. Vopsea diluabilă în apă atermică, anticondens. REZUMAT DE CAPITOL Pe suporturi pregătite dinainte se aplică vopseaua permeabilă atermică anticondens SUPERCONFORT cod 4880888 pe bază de rășini vinil-versatice în dispersie apoasă și microsfele de sticlă, cu proprietatea evitării formării condensului și, prin urmare, a mușgaiului, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului. Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.